



23.11.2024

«TƏSDİQ EDİRƏM»
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi
S.Ə.Dadaşov adına ETLKİM İnstitutunun
direktor müavini, t.e.f.d



A.T. Xanlarov

SİNAQ PROTOKOLU № 231/24

Müqavilə № 2305/24

Şirkətin adı: Komiforest MMC

19 noyabr 2024-cü il tarixli 2305/24 nömrəli müqavilə əsasında “Üzərinə yanğın gecikdirici taxta lakı çəkilməmiş tahta lövləhəri” materialı kimi təqdim olunan ГОСТ 30402-96 «Метод испытания на воспламеняемость» standartının tələblərinə uyğun olaraq tikinti materiallarının alovlanma qrupunun təyini üçün qurğuda sınağ aparılmışdır. Nəticələr 3 səhifədə verilmişdir.

Sınağa təqdim olunmuş materiallar: 1 partiya (13 ədəd) “Üzərinə yanğın gecikdirici taxta lakı çəkilməmiş tahta lövləhəri” materialı. Çəhrayı rəngdə olan lak. Taxtanın ölçüləri 160×160×45 mm. Nümunənin qeydiyyat nömrəsi: № 234

Sınaq şəraiti haqqında məlumat

Temperatur, °C	Nisbi rütubət, %	Atmosfer təzyiqi, kPa
22,5	45	102,8

Nümunənin havalandırılması.

Havalandırılma temperaturu: – tələb olunan: (20±2) °C; – faktiki: (21) °C.

Sabit kütləyə çatana qədər havalandırılmanın müddəti – 48 saat (nümunələrin ilkin çəki fərqi başlanğıc çəkinin 0.1 %-dən çox deyil).



23.11.2024

SİNAĞIN KEÇİRİLMƏ PROQRAMI

No	Obyektin adı və sınaqların göstəriciləri	Sınaq üsulunu müəyyən edən texniki normativ aktların adı, bənd nömrəsi	SİNAQ CİHAZLARI (metroloji attestasiya və yoxlama haqqında məlumat)
1	Üzərinə yanğın gecikdirici taxta lakı çəkilmış tahta lövləhəri Alovlanma qrupunun təyini	ГОСТ 30402-96 b.n. 9.1-9.16	Tikinti materiallarının alovlanma qrupunun təyini üçün qurğu (attestat № 00804, etibarlıdır 28.11.24) Metal xətkəş (sertifikat nömrəsi OMS K 20381, etibarlıdır 28.11.2024) Termohiqrometr (sertifikat nömrəsi OMS K 21183, etibarlıdır 28.11.2024) Elektron laboratoriya tərəzisi EMB 600-2 (sertifikat nömrəsi OMS K 20379, etibarlıdır 28.11.24) Elektron laboratoriya tərəzisi CAS AD (sertifikat nömrəsi OMS K 20384, etibarlıdır 28.11.2024) Saniyəölçən KADIO KD-1069 (sertifikat nömrəsi OMS K 21173, etibarlıdır 28.11.24) Ştangenpərgar (sertifikat nömrəsi OMS K 20382, etibarlıdır 28.11.2024) Anemometr Airflow TA410 (sertifikat nömrəsi OMS K 21986, etibarlıdır 28.11.24) Barometr-Aneroid БАММ-1 (sertifikat nömrəsi OMS K 20805, etibarlıdır 28.11.24)

23.11.2024

SINAQ NƏTİCƏLƏRİ

Nümunə №	İstilik axınının səthin sıxlığı, kVt/m ²	Alovlanma vaxtı, s	Alovlanma yeri	Zədələnmənin növü	Qeyd
№ 1	30	80	Mərkəz	Nümunənin rənginin dəyişməsi və çatların əmələ gəlməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 2	20	460	Mərkəz	Nümunənin rənginin dəyişməsi və çatların əmələ gəlməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 3	10	-	-	Nümunənin rənginin dəyişməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 4	15	-	-	Nümunənin rənginin dəyişməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 5	15	-	-	Nümunənin rənginin dəyişməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 6	15	-	-	Nümunənin rənginin dəyişməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 7	20	473	Mərkəz	Nümunənin rənginin dəyişməsi və çatların əmələ gəlməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır
№ 8	20	455	Mərkəz	Nümunənin rənginin dəyişməsi və çatların əmələ gəlməsi	Məruz qalan səth qaralmışdır

İstilik axınının səth üzrə sıxlığının böhran həddi: 20 kVt/m² -dir

Qeyd: Təqdim olunan **Üzərinə yanğın gecikdirici taxta lakı çəkilməmiş tahta lövləhəri** nümunələri ГОСТ 30402-96 standartına uyğun olaraq sınaqdan keçirildi və **B2 (orta alovlanan)** qrupuna aid edildi. Test nəticələri yalnız sınaqdan keçirilmiş nümunələrə aiddir

“Materialların Yanğın Təhlükəsizliyi” laboratoriyasının müdir vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı, k.e.n

İcraçı: İ.Xanməmmədov

 Mustafayev Kamil